

# 020 PP

## Gleitmitteladditiv zur Verbesserung der Oberflächenkratzfestigkeit

**Lieferform:**

Gemisch, Granulat.

**Wirksubstanz:**

Hochtemperaturbeständiges Gleitmitteladditiv.

**Einsatzgebiete:**

**HECO**<sup>®</sup>PRO 020 PP eignet sich für die Verarbeitung von Polypropylen im Spritzguss und der Extrusion.

**Zugabeempfehlung:**

**HECO**<sup>®</sup>PRO 020 PP wird abhängig von den gewünschten Eigenschaften in einer Größenordnung von 0,1 – 2,0 % zugegeben. Wir empfehlen eine Zugabe von 0,75 – 2,0 % für die Verbesserung der Oberflächenkratzfestigkeit.

**Eigenschaften:**

**HECO**<sup>®</sup>PRO 020 PP ist ein hervorragendes Gleitmittel und verbessert deutlich den inneren Schmelzefluss. Es reduziert die Oberflächenreibung und unterstützt den Aufwickelprozess und die Ebenheit von PP-Folien. Formteile erhalten ein glatteres Oberflächenbild und haben eine deutlich höhere Beständigkeit gegenüber Verkratzungen.

**Gebindegrösse:**

1000 kg (50 Sack á 20,0 kg) / Palette, netto.

**Sicherheitshinweise****Lebensmittelrecht:**

**HECO**<sup>®</sup>PRO 020 PP ist konform mit der EU-Verordnung 10/2011. Es kann als Additiv in Polyolefinen im Kontakt mit Lebensmitteln gemäß 21 CFR (FDA) Sec. 177.1520 (Olefinpolymere) eingesetzt werden.

**Lagerung:**

Bei sachgemässer Lagerung (Normalbedingungen) sind uns bis zu einer Lagerzeit von zwölf (12) Monaten bisher keine Produktbeeinträchtigungen bekannt geworden.

**Handhabung:**

Die beim Umgang mit Chemieprodukten üblichen Vorsichts- und Hygienebestimmungen sollten beachtet werden.

**Im Brandfall:**

Im Brandfall geeignete Löschmittel sind Wassernebel, Schaum, CO<sub>2</sub> oder Trockenlöschmittel, ungeeignet ist Wasserstrahl.

**HECOPLAST**<sup>®</sup> und **HECO**<sup>®</sup> sind eingetragene, registrierte Marken

Unsere Informationen basieren auf sorgfältigsten Untersuchungen, dennoch handelt es sich in keinem Fall um zugesicherte Produkteigenschaften. Eigene Praxistests werden in jedem Fall empfohlen.

**HECOPLAST**<sup>®</sup> GmbH Kunststoffadditive, Bremke 17, D - 58638 Iserlohn Telefon + 49 2371 / 797 61-0 – E-Mail: info@hecoplast.de